

Готовая эластичная силиконовая штукатурка с добавлением фибры



5026 Grenart Midi

### Описание

Готовая цветная штукатурка на основе акриловой эмульсии, силиконовая, эластичная, с волоконными добавками, применяемая на внутренних и наружных работ.

### Сфера применения

- Применяется для фасадных работ на такие минеральные поверхности как грубая штукатурка, бетон, цементная плита, ранее окрашенные поверхности, так же применяется для внутренних работ для создания декоративного эффекта.

### Особенности

- Эластичная, устойчива к появлению трещин на поверхности при усадке, легко наносится.
- Содержит добавки волокон фибры.
- Благодаря содержанию силикона в «GRENART MIDI», поверхность обладает водоотталкивающими свойствами.
- Не препятствует «дыханию» стен.
- Обладает устойчивостью к атмосферным воздействиям, перепадам температур, не вздувается, не трескается и не выцветает.
- Устойчива к щелочи.
- Не имеет запаха. Не наносит вред здоровью человека и окружающей среде.

### Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, жира, а также старого и вздутого слоя краски и привести в чистое и прочное состояние. До применения на новые минеральные основы необходимо выждать 28 дней для готовности поверхности. Необходимо заранее принять все меры по гидроизоляции здания. Используемую поверхность, ранее окрашенную старой синтетической краской тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль.
- Основа грунтуется грунтами «Kale SILASTAR» или «Kale UNIASTAR» цвета подходящего к цвету применяемой штукатурки.
- «GRENART MIDI» размешивается до получения однородной массы.
- Если штукатурка загустела, по каким-либо причинам, штукатурку надо разбавлять чистой водой до подходящей для применения густоты и не добавлять каких-либо других веществ.
- После высыхания грунтовки, «GRENART MIDI» наносится на основу стальным шпателем и разравнивается при помощи пластмассового шпателя.
- Очищайте инструменты водой сразу же после их использования.
- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже 5°C.
- Не применяйте в очень жаркую погоду, под прямыми солнечными лучами, при сильном ветре, тумане, высокой влажности или . Горячие основы необходимо увлажнить до применения.
- Во избежание различий в оттенке при отделке, рекомендуется применять материал одной партии. В случае использования штукатурок разных партий, рекомендуется предварительно приготовить единую смесь в нужном количестве.
- Для того, чтобы на широких поверхностях не были заметны швы и перерывы в работе, необходимо использовать бумажную ленту или работать без перерыва.
- Не применяйте материал на влажные вертикальные поверхности.

### Предупреждения

- В закрытой упаковке хранить при температуре между 5°C-35°C.

### Упаковка

- 25 кг пластиковые ведра.



### Сертификаты качества

TS 7847



5026 Grenart Midi

### Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

### Общие сведения

Цвет	Может колероваться ручной системой колеровки в 234 цвета
Основа	Акриловая эмульсия
Растворитель	Вода
Текстура	Толстый узор

### Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Поверхностное высыхание приблизительно через 24 часа Полное высыхание приблизительно через 2-3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
Расход	2.4 – 2.9 кг / м <sup>2</sup> (изменяется в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Используемые инструменты	Пластиковый или стальной мастерок

### Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S4
Способность передачи водяного пара	V2
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0