

арт. 1623

Праймер для цементно-песчаных оснований Dispomix PG480, 10 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

Предназначен для подготовки бетонных оснований перед нанесением полимерцементных наливных промышленных полов и ровнителей.

Эффективно проникает в поры бетонного основания, предотвращая образование кратеров и воздушных пузырей на поверхности промышленных полов за счет выхода воздуха. Создает гладкую поверхность, способствующую улучшению растекаемости наливного пола и сцепления с основанием. Обеспечивает более комфортные условия твердения свежеложенного промышленного пола.

Основания: бетон; ЦПС.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Время высыхания, не менее	1
Единица упаковки	канистра
Морозостойкость при транспортировке и хранении, F	5
Сухой остаток, %	48
Температурные условия при нанесении, С	+5...+30
Температурные условия при эксплуатации, С	-50...+70
ТУ	ТУ 20.30.11-001-51160834-2018
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА РАБОЧЕГО РАСТВОРА

Перед нанесением праймер необходимо разбавить водой в соответствии с указаниями в таблице:

Тип основания	Наливные полы, стяжки, ремонтные смеси	Общий расход, л/м ²	Кол-во слоев нанесения

Бетонное, цементно-песчаное	В соотношении 1:3 – 1:5 в зависимости от впитывающей способности основания	0,15 – 0,20	2 – 3
Старая краска и плитка	Концентрат+песок	0,3	1
Дерево, ДСП	1:1	0,25	1

ТРЕБОВАНИЯ К ОСНОВАНИЮ

Поверхность должна быть чистой, ровной, сухой. Масляные пятна, отслаивающиеся частицы, старые покрытия, цементное молочко следует удалить с помощью специального оборудования, после чего поверхность обеспылить. Температура воздуха и поверхности основания должна быть в пределах от +5 °С до +30 °С.

НАНЕСЕНИЕ

Рабочий раствор наносят при помощи кисти, щетки или валика. Также возможно нанести при помощи распылителя с последующим распределением щеткой. При нанесении в несколько слоев первый слой необходимо наносить при помощи щетки, а последующие — при помощи валика. Каждый следующий слой праймера необходимо наносить после полного высыхания предыдущего слоя. Правильно подготовленная поверхность должна быть глянцевой, без сухих матовых мест.

СОСТАВ

Сополимерная дисперсия, вода, функциональные добавки.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Дата производства указана ниже. Срок годности материала без изменения его свойств — 12 месяцев.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу.

УТИЛИЗАЦИЯ

Свежие остатки пропитки, попавшие на одежду, удалить водой, засохшие — растворителем. Не сливать остатки пропитки в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

ВНИМАНИЕ

Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП. Инструкция по применению теряет силу после появления новой редакции текста, размещаемого на интернет-сайте производителя dispomix.ru.