



5335 Silastar

Описание

Грунт изготовлен на основе акриловой эмульсии с добавкой силикона, придает поверхности дополнительные гидроизоляционные свойства, имеет хорошую проникающую способность, уменьшает впитываемость поверхности, применяется под содержащие силикон финишные покрытия.

Сфера применения

- На всех пористых поверхностях и поверхностях с высокими абсорбирующими свойствами - бетон, штукатурка, гипс, гипсовые панели, шпаклевка, а так же на ранее окрашенных поверхностях и поверхностях с эмульсионным покрытием.

Особенности

- Благодаря содержанию силикона глубоко проникает во внутрь и уменьшает впитываемость поверхности.
- Имеет хорошую укрывистость.
- Заполняет микротрещины и удерживает отслоившиеся частицы, создает прочную основу для последующего нанесения отделочного материала и увеличивает его сцепление с поверхностью.
- Не содержит растворитель, разбавляется водой, не имеет запаха и безопасен для здоровья человека и окружающей среды.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность очистить от пыли, грязи, а также старого и вздутого слоя краски и привести в чистое и прочное состояние.
- Ранее окрашенную синтетической краской или стекловидную поверхности, тщательно зачистить наждачной бумагой, и удалить с поверхности образовавшуюся пыль
- При необходимости заполнить трещины и выровнять поверхность основы при помощи тонкой/густой акриловой шпатлевки Kale İNCE / KALIN AKRİLİK MACUN, Kale MACUNART или Kalekim TAMİRART.
- SILASTAR следует разбавить чистой водой максимум на 10% и наносить на поверхность в 1 слой щёткой, валиком или распылителем.

Предупреждения

- Во время окраски и в течение последующих 24 часов температуру воздуха в помещении и окрашиваемой поверхности рекомендуется сохранять не ниже +5° С.
- Не рекомендуется производить работы в очень жаркую погоду, под прямыми лучами солнца, сильным ветром, при большой относительной влажности или в дождливую погоду.
- Сильно нагретую поверхность рекомендуется увлажнять перед покраской.

Упаковка

- Пластиковые ведра объёмом 2.5 л, 7.5 л и 15 л.
- Упаковки по 2.5 л обтягиваются пленкой по 2 штуки.



5335 Silastar

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

| | |
|-------------|--|
| Состав | На основе акриловой эмульсии |
| Цвета | Белый и 19 различных цветов. Окрашивается при помощи системы колеровки. |
| Плотность | Приблизительно 1.51 г/см ³ |
| Разбавитель | Вода |

Информация по применению

| | |
|---------------------------|---|
| Рабочая температура | (+5°C) - (+35°C) |
| Время высыхания | Срок высыхания для нанесения финишного покрытия 6 часов. Более низкая температура и более высокий уровень относительной влажности увеличивает срок высыхания. |
| Расход | В зависимости от пористости и абсорбции поверхности средний расход в один слой составляет 0.090 л/м ² |
| Используемые инструменты | кисть, валик, окрасочный пистолет |
| Температура использования | (-30°C) - (+80°C) |