



5030 Drewa

Описание

Готовая мозаичная мраморная штукатурка крупной фракции на основе синтетической эмульсии, используется для внутренних и внешних работ, для нанесения используется мастерок.

Сфера применения

- Старые или новые минеральные поверхности (цементная, цементно-известковая и известковая штукатурки, гипсокартон, бетон, цементные плиты, пенобетон и другие пористые основания с высоким коэффициентом впитывания влаги).

Особенности

- Устойчива к влаге и атмосферным воздействиям
- Обладает высокой паропроницаемостью (позволяет поверхности «дышать»)
- Высокая стойкость к щелочам
- Долговечная, не вздувается, не трескается, не тускнеет
- Доступен в натуральных цветах, указанных в таблице цветов.

Инструкция по применению

- Используемую поверхность хорошо очистить от инородных материалов, препятствующих адгезии (пыль, грязь, различные масла и предыдущие старые вздутые слои). Провести работы, связанные с гидроизоляцией поверхности (фасад).
- При необходимости заполнить трещины и выровнять поверхность основы при помощи грубой акриловой шпательки Kale KALIN AKRİLİK MACUN или Kalekim TAMİRART.
- Поверхность должна быть прогрунтована грунтом Kale SİLASTAR или Kale ÜNİASTAR, цвет которого соответствует цвету выбранной штукатурки.
- Поверхность должна быть прогрунтована грунтом Kale SİLASTAR или Kale ÜNİASTAR, цвет которого соответствует цвету выбранной штукатурки.
- Мраморную штукатурку «DREWA» наносят металлическим шпателем через сутки после нанесения грунта. Перед применением штукатурку необходимо тщательно перемешать до равномерного распределения мраморной крошки. Толщина наносимого слоя зависит от фракции материала, она соответствует диаметру зерен мрамора. В процессе работы шпатель необходимо очищать с помощью губки и воды. Материал выровнять шпателем на поверхности до достижения равномерного расположения зерен мрамора (без пустот между ними и устранения накладки зерна на зерно). Время полного высыхания материала 24-48 часов.

Предупреждения

- При таких метеорологических условиях, как: очень жаркая погода, прямое попадание солнца, сильный ветер, туман, высокая относительная влажность, ожидание дождя, температура ниже +5 °C (в течение суток), наружные работы проводить нельзя! Перед использованием на новых минеральных поверхностях необходимо удостовериться, что прошло минимум 28 дней для созревания цементосодержащих оснований. (Более подробно см. общие рекомендации при работе на фасадах)
- Сильно нагретую поверхность рекомендуется увлажнять перед нанесением.
- Во избежание различий в оттенке при отделке, рекомендуется обращать внимание на применение материала одной партии. В случае использования разных партий, рекомендуется предварительно приготовить единую смесь из всех партий материала в нужном количестве.
- При применении на больших площадях, при перерывах в работе для того, чтобы стыки были незаметны, или при переходе цветов для образовании ровной линии, обязательно использование малярной ленты (скотча).

ХРАНЕНИЕ

- В сухом и чистом месте при температуре 5-35°C, в герметичной упаковке не менее 24 месяцев от даты выпуска.

Упаковка

- 25 кг пластиковые ведра.



Сертификаты качества

TS 7847



5030 Drewa

Технические характеристики

(при 23°C и относительной влажности 50%)

Общие сведения

Цвет	Доступен в натуральных цветах, указанных в таблице цветов.
Основа	Акриловая эмульсия
Растворитель	Вода
Текстура	С крупными частицами мрамора натурального цвета

Информация по применению

Рабочая температура	(+5°C) - (+35°C)
Время высыхания	Поверхностное высыхание приблизительно через 24 часа Полное высыхание приблизительно через 2-3 дня. При повышенной влажности и более низкой температуре, указанное время может увеличиваться.
Расход	4.0 – 5.0 кг / м ² (изменяется в зависимости от впитывающей способности поверхности)
Используемые инструменты	Стальной мастерок

Информация о рабочих характеристиках

EN 1062-1	Класс
Толщина сухой пленки	E5
Размеры частиц	S4
Способность передачи водяного пара	V2
Способность передачи воды	W3
Способность перекрытия трещин	A0
Проводимость углекислоты	C0