

арт. 6895

Гидрофобизатор для кирпича и бетона Линкер Аквабарьер, 10 л

ОПИСАНИЕ ПРОДУКТА

- придает водоотталкивающие свойства
- уменьшает морозное разрушение
- препятствует загрязнению поверхности
- препятствует образованию и росту микроорганизмов
- препятствует появлению высолов

Гидрофобизатор для кирпича и бетона Линкер Аквабарьер предназначен для придания гидрофобных (эффект "лотоса") свойств фасаду и наклонным поверхностям. Защищает фасад от высолов, грибка, плесени и атмосферных воздействий. Увеличивает срок службы фасада за счет увеличения морозостойкости финишных покрытий и препятствованию вымыванию связующих.

Основания: газобетон; камень искусственный; камень натуральный; кирпич облицовочный; кирпич рядовой; кирпич силикатный; ЛКМ; плитка керамическая; плитка клинкерная; цементно-песчаное.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Водоотталкивающий эффект, сут	через 14
Время высыхания, мин	240
Плотность, кг/л	1,05
Расход, мл/м ²	300
Температурные условия при нанесении, С	+5 +40
Температурные условия при хранении, С	+5 +30
ТУ	ТУ 20.30.11 - 001 - 51160834 - 2018
Срок хранения, мес	12

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Поверхность должна быть сухой и очищенной от загрязнений. Ремонтные работы завершить до начала обработки гидрофобизатором. Известковые высолы и цементный налет удалить с помощью средства для удаления высолов PERFEKTA "Антивысол". Прилегающие поверхности, двери, окна, алюминиевые и пластиковые рамы заклеить пленкой. В случае необходимости, свежий состав смыть водой.

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ

Не разбавлять! Нанесение выполняется распылителем или широкой кистью снизу-вверх, чтобы стекающий материал проникал в уже пропитанную поверхность. Тщательно обрабатывать пористые и шероховатые поверхности. Для лучшего проникновения в основание и сохранения гидрофобного эффекта на длительный срок защитный состав требуется нанести дважды. Второй слой нанести, не давая высохнуть первому слою. Необходимо защищать обработанную поверхность от дождя и влаги минимум 4 часа после нанесения раствора. Рабочий инвентарь промыть водой сразу после использования.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Все строительные работы должны быть выполнены до обработки гидрофобизатором, в том числе покраска обрабатываемой поверхности. Для сохранения гидрофобных свойств повторить обработку фасада через 5-10 лет в зависимости от обрабатываемой поверхности и климата. В случае механического повреждения фасада следует повторно обработать поврежденный участок.

СОСТАВ

Раствор кремниевых смол в воде.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

Внимание! Беречь от детей. Во время проведения работ использовать средства индивидуальной защиты. Избегать попадания внутрь. При попадании в глаза или на кожу тщательно промыть большим количеством воды и, при необходимости, обратиться к врачу. Не сливать остатки состава в водостоки или канализацию, рекомендуется обращаться в специализированные пункты утилизации.

ТРАНСПОРТИРОВКА И ХРАНЕНИЕ

Транспортировку осуществлять в плотно закрытой оригинальной упаковке, в вертикальном положении. Хранить в сухом, отапливаемом помещении в заводской, ненарушенной упаковке. Срок годности – 12 месяцев.

ВНИМАНИЕ!

Все рекомендации и технические характеристики верны при температуре окружающей среды +20°C и относительной влажности 60 %. Качество материала гарантируется только при точном соблюдении инструкции производителя по технологии применения и требований СНиП и СП. Данная инструкция теряет силу после появления новой версии на сайте perfekta.ru.