

vetonit profi gyps extra fiber

Штукатурка
гипсовая
усиленная



ТРЕЩИНОСТОЙКАЯ: С ДОБАВЛЕНИЕМ МИКРОВОЛОКНА

↓
УСИЛЕНА
МИКРОВОЛОКНОМ



- Белая*
- Время работы с затворенной смесью до 60 минут
- Ручное и механизированное нанесение

НАЗНАЧЕНИЕ

Базовое выравнивание стен и потолков слоем 5–50 мм (локально до 100 мм).

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Сухие помещения с нормальной влажностью, а также кухни, коридоры, санузлы (за исключением ванных комнат).

ПОДХОДЯЩИЕ ОСНОВАНИЯ

Бетон, пенобетон, кирпич, оштукатуренные поверхности.

* Гипсовые сухие смеси могут быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

☎ 8 800 234 01 31

🌐 www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Цвет	белый*
Связующее	гипс
Заполнитель	перлит
Рекомендуемая толщина слоя, одно нанесение, мм	5–50 (локально до 100)
Расход смеси, кг/м ² /10 мм	8,5–10
Расход воды, л/кг	0,45–0,55
Расход воды, л / 25 кг мешок	11,25–13,75
Время жизни раствора, мин	60
Время высыхания (одного слоя 10 мм), сут	4–6
Прочность на сжатие через 28 суток, отн. вл. 50 %, +23 °С, МПа, не менее	3
Прочность сцепления с бетонным основанием через 28 суток, МПа, не менее	0,4

*Гипсовые сухие смеси могут быть различных оттенков. Это зависит от природных примесей в гипсовом камне. Цвет смеси не влияет на ее характеристики.

Фасовка: бумажный трехслойный мешок со средним слоем из полиэтилена – 25 кг.

Хранение: 6 месяцев с даты изготовления при условии хранения в заводской упаковке в сухом помещении.



ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ

Основание должно быть твердым, чистым, без пыли и грязи. Вещества, ослабляющие адгезию, такие как жир, пыль и т. п., должны быть удалены. Окна и другие поверхности, не подвергающиеся обработке, должны быть тщательно защищены.

Для повышения прочности сцепления штукатурной смеси с основанием необходимо обработать поверхность при помощи грунтовки **vetonit prim contact**. После нанесения грунтовки необходимо дать ей полностью высохнуть (время высыхания 24 часа). Не допускать запыления загрунтованной поверхности.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ШТУКАТУРКИ

Мешок (25 кг) сухой смеси постепенно высыпать в емкость с 11,25–13,75 л чистой воды, одновременно перемешивая. Рекомендуемая температура воды +20 °С. Смешивание производить при помощи дрели с насадкой в течение 1–3 минут до получения однородной консистенции.

НАНЕСЕНИЕ

Раствор в течение 50 минут набросать на поверхность вручную и разровнять правилом. Излишки раствора срезать правилом по маякам. Полученная поверхность подходит для шпаклевания полимерными шпаклевками **vetonit LR+**, **vetonit KR**, **vetonit JS**, **vetonit Fine**, **vetonit LR pasta brilliant** под дальнейшую отделку. При необходимости, как только штукатурный раствор начнет схватываться (через 70–90 минут после затворения), нанесенный слой можно дополнительно подрезать правилом, снимая излишки и заполняя углубления. При нанесении нескольких слоев второй слой штукатурки наносится, не дожидаясь полного высыхания первого слоя (через 2–3 часа). Потолки штукатурить только в один слой толщиной не более 15 мм.

ОЧИСТКА ИНСТРУМЕНТА

Для работы использовать чистый инструмент и емкости (загрязненные инструменты и емкости сокращают время использования штукатурного раствора). После работы инструмент вымыть водой.

РЕКОМЕНДАЦИИ

Для достижения лучшего результата необходимо тщательно спланировать штукатурные работы, принимая во внимание время затвердевания гипсовой штукатурки. Во время выполнения работ температура должна быть выше +10 °С. Температура воды для затворения сухой смеси должна быть в пределах от +10 до +30 °С.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

При работе необходимо использовать резиновые перчатки; избегать контакта с кожей и глазами; при попадании в глаза промыть большим количеством воды; хранить в недоступных для детей местах; избегать вдыхания пыли.

ИНСТРУКЦИЯ ПО УТИЛИЗАЦИИ

Сухую смесь и затвердевший материал нужно утилизировать как строительные отходы. Материал нельзя спускать в канализацию. Бумажный мешок утилизировать как обычный мусор.



8 800 234 01 31



www.vetonit.com



Присоединяйтесь к Vetonit в социальных сетях

vetonit
SAINT-GOBAIN