



# Baumit MosaikTop

Декоративная штукатурка с цв. наполнителем на базе чистого акрилата



- Особо прочная
- Идеально для цоколя
- Яркая и креативная

|                                   |   |   |
|-----------------------------------|---|---|
| <b>Продукт</b>                    | Готовая к применению тонкослойная декоративная штукатурка на основе полимерного вяжущего для наружных и внутренних работ.   |   |
| <b>Состав</b>                     | Связующее на базе чистого акрилата, цветной гранулированный наполнитель, добавки, вода.   |   |
| <b>Свойства</b>                   | Очень хорошие водоотталкивающие свойства, атмосферостойкость, достаточная паропроницаемость, стойкая к механическим воздействиям, моющаяся, удобная в применении, широкий выбор цветов.   |   |
| <b>Применение</b>                 | Водоотталкивающая, особо прочная декоративная штукатурка с разноцветной каменной крошкой для нанесения на старые и новые минеральные штукатурки, шпаклевки и бетон, рекомендуется для применения в составе фасадных теплоизоляционных композиционных систем с наружными штукатурными слоями (СФТК) для отделки цоколя и декоративных элементов.   |   |
| <b>Технические характеристики</b> | Цвет:   | согласно палитры Life Colored by Baumit |
|                                   | сопротивление паропроницанию μ:   | 110 - 140                               |
|                                   | Содержание твердых частиц:  | 80                                      |
| <b>Хранение</b>                   | В закрытой упаковке, в сухом, прохладном, защищенном от мороза помещении в течение 12 месяцев (от даты производства).   |   |
| <b>Основание</b>                  | Основание должно быть чистым, сухим, не промерзлым, очищенным от пыли, способным впитывать влагу и нести нагрузку, свободным от высолов и несвязанных частиц. Контроль основания должен производиться согласно австрийским стандартам В 2259, В 6410 и В 3346, а также национальным нормам. Ровность стены должна соответствовать стандарту DIN 18202, а также национальным нормам.<br><b>Предназначена для нанесения на:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ армированный базовый штукатурный слой в составе СФТК</li><li>■ минеральные основания (например, выравнивающие штукатурки или шпаклевки Baumit)</li><li>■ затертую известковую или известково-цементную штукатурку</li><li>■ бетон</li></ul> <b>Не пригодна для нанесения на:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>■ пластмассы и смолы</li><li>■ лаковые или масляные покрытия, клеевые краски</li><li>■ известковые штукатурки и краски</li><li>■ теплоизоляционную штукатурку</li><li>■ древесину</li><li>■ металлы</li></ul>        |   |
| <b>Подготовка основания</b>       | Мелящие и осыпающиеся поверхности следует предварительно упрочнить (например, составом Baumit MultiPrimer с последующей выдержкой минимум 12 часов) <ul style="list-style-type: none"><li>■ налет удалить механическим способом</li><li>■ остатки опалубочной смазки удалить с бетона посредством горячего пара, средствами для удаления опалубочной смазки или путем шлифования</li><li>■ поверхности основания, покрытые водорослями или грибами, обработать специальным средством (например, Baumit FungoFluid)</li><li>■ непрочные, выветрившиеся покрытия удалить</li><li>■ поврежденные и потрескавшиеся минеральные поверхности выровнять шпаклевкой (например, Baumit StarContact) и армировать с применением стеклосетки Baumit StarTex.</li></ul> <b>Любые основания следует предварительно обработать грунтовкой Baumit PremiumPrimer или Baumit UniPrimer (время выдержки минимум 24 часа)</b><br><small>(При применении состава Baumit PowerFlex может отпасть необходимость в грунтовании.)</small> |   |

## Использование

Последовательность работ:

1 x Baunit UniPrimer или при номерах цветов согласно приведенной ниже таблице 1 Baunit GranoporColor (по всей поверхности, время сушки минимум 24 часа)

1 x Baunit MosaikTop

Декоративную штукатурку Baunit MosaikTop следует перед нанесением тщательно перемешать малооборотным миксером, затем нанести на основание шпателем из нержавеющей стали на толщину ок. 1,5 толщины зерна наполнителя, после этого сразу заглаживать без разрывов в одном и том же направлении.

Нельзя смешивать штукатурку с другими составами. Штукатурку следует наносить равномерно и без перерывов.

## Рекомендации и общие указания

Погодные условия:

Во время выполнения работ и процесса затвердевания температура воздуха, материала и основания должна быть выше + 5 °С. Фасад следует защищать от прямого солнечного излучения, дождя или сильного ветра (например, с помощью подходящей защитной сетки для строительных лесов).

Высокие температуры в летнее время сокращают время высыхания (возможно выгорание покрытий).

При высыхании молочный цвет свеженанесенного состава Baunit MosaikTop исчезает. Под действием влаги во время высыхания молочный оттенок может кратковременно проявляться и в более позднее время.

Высокая влажность воздуха и/или низкие температуры (например, поздней осенью) могут значительно увеличивать время высыхания и приводить к неоднородности цвета. Изменения цветового оттенка могут вызвать особые свойства основания, температура и влажность воздуха.

Различия в цвете (пятна) могут быть, прежде всего, вызваны частичным затенением участков фасада лесами, неравномерностью основания (структура, впитывающая способность) или различными атмосферными условиями.

Следует избегать поступления влаги из основания (опорные стены, ограды, отмостка, области стока воды и т.д.). Состав Baunit MosaikTop не предназначен для горизонтальных поверхностей. Если штукатурка Baunit MosaikTop подводится близко к грунту (отмостка и т.п.), то на этом участке штукатурку следует защищать от влаги соответствующей гидроизоляцией (например, посредством состава Baunit FlexProtect).

Перед нанесением последующего покрытия, а также с учетом возможной дождливой погоды следует соблюдать время выдержки после нанесения штукатурки Baunit MosaikTop минимум 48 часов (действительно при температуре +20 °С и относительной влажности воздуха 60%).

Чтобы обеспечить идеальную яркость штукатурки, мы рекомендуем при следующих ниже номерах цветов производить предварительное нанесение состава Baunit GranoporColor с соответствующим цветом.

Таблица 1:

| Baunit MosaikTop      | Цвет Baunit GranoporColor по палитре Life |
|-----------------------|---|
| М 330 / М 331 / М 332 | 0892                                      |
| М 311                 | 0572                                      |
| М 323                 | 1032                                      |
| М 314                 | 0332                                      |
| М 317                 | 0432                                      |

Вследствие колебаний в оттенках применяемого цветного наполнителя могут иметь место отличия цветового тона при применении различных партий. Для того чтобы избежать расхождений цвета, нужно позаботиться о том, чтобы всё необходимое количество материала на объект было заказано, а затем и произведено одновременно. Поставка возможна частями. При использовании материалов из различных партий их необходимо предварительно смешать.

Под действием влажности во время высыхания молочный оттенок может кратковременно проявляться и в более позднее время. Следует защищать глаза и поверхность кожи, а также поверхности, окружающие покрываемые площади, в частности стекло, керамику, клинкер, природный камень, лакированные и металлические поверхности. При необходимости удаляйте брызги штукатурки путем смывания большим количеством воды, не допуская их высыхания и затвердевания.

Инструменты и оборудование немедленно очищайте с применением воды.

Наши устные и письменные рекомендации по применению продукта, которые мы предоставляем с целью поддержки покупателя/специалистов, используя наш опыт и имеющиеся на данный момент научные и практические сведения, являются ориентировочными и не представляют собой обоснование для договорных правовых отношений или дополнительных обязательств по договору купли-продажи. Наши рекомендации не освобождают покупателя от обязательства самостоятельно проверять наши продукты на соответствие запланированной цели использования.